

Produktbeschreibung

Meditatio / Knieepolster

Meditatio, ErsthHersteller von Kirchenpolster

ist seit 1968 auf diesem Spezialgebiet tätig.

Aus dieser Erfahrung heraus können wir

„unter normaler sachgemäßer Beanspruchung und Behandlung unserer
Polsterung auf Bezugstoff, Schaumstoffkern und Verarbeitung
20 Jahre Garantie gewähren.

Unsere Schaumstoffe sind FCKW-frei und lösungsmittelfrei geschäumt.

1.0 Schaumkern Verbundschaum VB 120

<i>Rohdichte:</i>	<i>DIN EN ISO 845</i>	<i>120,0 +/- 10 kg/m³</i>
<i>Stauchhärte:</i>	<i>DIN EN ISO 3386</i>	<i>30,0 +/- 10 kPa</i>
<i>Druckverformungsrest (D.V.R.)</i>	<i>DIN EN ISO 1856</i>	<i>12 %</i>
<i>Brennverhalten:</i>	<i>MVSS 302</i>	<i>BR < 100 mm/min.</i>

2.0 Hochdruckfaserplatte (HDF)

<i>Stärke:</i>		<i>4 mm</i>
<i>Raumgewicht</i>	<i>EN 323:</i>	<i>825 kg/m³</i>
<i>Querzugfestigkeit</i>	<i>EN 319:</i>	<i>0,9 N/mm²</i>
<i>Biegefestigkeit</i>	<i>EN 310:</i>	<i>38 N/mm²</i>
<i>Maßstabilität</i>	<i>EN 318: Länge/Breite</i>	<i>0,4 %</i>

3.0 Kunstleder

<i>Gewicht:</i>		<i>757 g/m²</i>
<i>Farbfestigkeit:</i>		<i>8</i>
<i>Waschen 40 °C:</i>		<i>5</i>
<i>Schweiss:</i>		<i>5</i>
<i>Nahtfestigkeit: Längs / Quer</i>		<i>246 N / 315 N</i>
<i>Scheuerfestigkeit: Martindale</i>		<i>> 40.000</i>
<i>Zugfestigkeit: Längs / Quer</i>		<i>137 N / 280 N</i>
<i>Brennverhalten:</i>		<i>BS 5852 Part 1</i>
<i>Pflege / Reinigung:</i>	<i>Flecken mit neutralem Waschmittel entfernen. Die bleibenden Flecken mit 20% Alkohol entfernen.</i>	

4.0 Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

<i>Trägermaterial Gewebe</i>	
<i>Dicke des Klebebandes</i>	<i>390 µm</i>
<i>Klebmasse:</i>	<i>Naturkautschuk</i>
<i>Reißdehnung:</i>	<i>10 %</i>
<i>Reißkraft:</i>	<i>80 N / cm</i>
<i>Wärmebeständigkeit:</i>	<i>langfristig max. 40 °C</i>

Meditatio GmbH & Co. KG „Kirchenbankpolster“ Fuldaer Str. 24 A
D-36381 Schlüchtern
Telefon: 06661-91 68 71, Fax: 06661 – 91 68 72